

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号
特開2025-43078
(P2025-43078A)

(43)公開日
令和7年3月28日(2025. 3. 28)

(51)Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
E 0 1 C 7/18 (2006. 01)	E 0 1 C 7/18	2 D 0 5 1
C 0 8 L 95/00 (2006. 01)	C 0 8 L 95/00	4 J 0 0 2
C 0 8 L 23/00 (2006. 01)	C 0 8 L 23/00	
C 0 8 L 23/06 (2006. 01)	C 0 8 L 23/06	

審査請求 有 請求項の数 10 O L (全 17 頁)

(21)出願番号	特願2023-150394(P2023-150394)	(71)出願人	598015084 学校法人福岡大学 福岡県福岡市城南区七隈8丁目19番1号
(22)出願日	令和5年9月15日(2023. 9. 15)	(71)出願人	523354565 株式会社成田美装センター 福岡県久留米市青峰一丁目8番17号
		(74)代理人	100197642 弁理士 南瀬 透
		(74)代理人	100182567 弁理士 遠坂 啓太
		(74)代理人	100219483 弁理士 宇野 智也
		(72)発明者	八尾 滋 福岡県福岡市城南区七隈8丁目19番1号 学校法人福岡大学内
		最終頁に続く	

(54)【発明の名称】アスファルト混合物およびその製造方法、ならびにアスファルト舗装方法

(57)【要約】

【課題】ポリオレフィン系フィルムを再利用でき、かつ、耐水性と耐久性に優れたアスファルト舗装体を製造することが可能なアスファルト混合物およびその製造方法を提供する。

【解決手段】骨材とポリオレフィン系フィルム破砕物とを、前記ポリオレフィン系フィルム破砕物を溶融させながら攪拌混合する工程Aと、前記工程Aで得られた混合物と、加熱されたアスファルトとを攪拌混合する工程Bと、を有するアスファルト混合物の製造方法。

【選択図】 図4

